

Технические характеристики:

Наименование показателей	Норма
	CAST
Внешний вид	В рулоне прозрачная, с желтоватым оттенком, без отверстий, разрывов, трещин и складок, с ровно обрезанными краями
	При размотке: прозрачная, без посторонних включений, допускается наличие прозрачных точек не более 1/м ²
Толщина*, мм	(9-19)±1 мкм
Ширина рулонов* отклонение не более	от 300 до ± 2%
* Возможно изготовление других размеров, по согласованию с заказчиком	
Прочность при растяжении, МПа:	39,2
Относительное удлинение при растяжении, % - в продольном направлении; - в поперечном направлении	90 ± 15%
	200 ± 15%
Температурный режим эксплуатации, °С	(-30) – (+60)
Гигиенические показатели	Плётка не должна придавать дистиллированной воде постороннего запаха выше 1 балла, изменять цвет и прозрачность дистиллированной воды
Свойства материала	Плётка обладает избирательной паропроницаемостью, что позволяет сохранить свежесть и продлить сроки реализации продукта
паропроницаемость	450-650г/м ² в сутки
Запах и привкус водной вытяжки, баллов, не более	1
Температура хрупкости	Минус 30
Массовая доля винилхлорида, млн ⁻¹	1
Усадка при прогреве, %, не более	5

Российская Федерация город Астрахань
Общество с ограниченной ответственностью
« Н Е К С Т »
« N E X T »
ИНН 3023003934 ОГРН 1123023001617